AGIR RENOVATEUR 3

ENDUIT EN POUDRE GARNISSANT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit intérieur en poudre garnissant pour rénover.

CLASSIFICATION
SELON NORME UNE 48313: 2008 EX

$G_3E_5S_2V_3W_2A_0C_0$

ÉPAISSEUR MAXIMUM PAR COUCHE
8 mm

SUPPORTS

- PLÂTRE
- CARREAUX DE PLÂTRE
- CIMENT
- ANCIENS FONDS PEINTS ABSORBANTS
- GOUTTELETTE PONCÉE
- TOILE DE VERRE PONCÉE
- BÉTON CELLULAIRE
- ENDUIT DE CIMENT
- BOIS IMPRIMÉ

PROPRIETES ET UTILISATIONS

- FACILE À APPLIQUER, À LISSER ET À PONCER.
- TRÈS GARNISSANT
- EXCELLENTE GLISSE
- HAUT POUVOIR COUVRANT ET OPACIFIANT
- RÉSULTAT LISSE ET FIN
- POSSIBILITÉ DE REDOUBLER "FRAIS SUR FRAIS" AU BOUT DE 2H30'
- NE ROULE PAS ET NE S'ARRACHE PAS
- RÉNOVATION DES MURS PRÉSENTANT DES DÉFAUTS (GRIFFURES, RAYURES, TROUS).

MODE D'EMPLOI

01. Mélanger avec de l'eau à raison de 43-46% (soit 430-460g d'eau pour 1 Kg d'enduit). Réaliser le mélange manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur. Laisser reposer la pâte quelques minutes, puis appliquer.

02. **Pour garnir et lisser, procéder de la manière suivante :** L'opération de lissage s'effectue toujours verticalement du bas vers le haut avec une lame à enduire, en déposant l'enduit puis en retirant aussitôt le surplus, en veillant à bien reboucher et lisser tous les défauts du support. On revient enduire sur les reprises de la manière inverse, du haut vers le bas.

03. Quand l'enduit est sec, on ponce puis on applique une nouvelle passe d'enduit de la droite vers la gauche, en revenant sur les reprises de la gauche vers la droite.

04. Après séchage complet, on ponce de nouveau la surface en révisant toute imperfection, puis on procède à la mise en peinture.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, dur, cohésif, sain et sec. Les fonds fragilisés doivent être consolidés avec un fixateur ou durcisseur pour faciliter la bonne adhérence. Les anciens fonds en plâtre mort ou mal adhérés doivent être assainis : ne jamais restaurer un ancien fond sans traitement préalable. Les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un fond consistant sur lequel on appliquera ensuite une couche de fixateur afin d'éliminer toute poussière.

AGIR RENOVATEUR 3

ENDUIT EN POUDRE
GARNISSANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vie utile (S/ITE CI/51–L)	1H:30' – 2 H
Comportement au feu	A1 – Non combustible
Granulométrie	300 µm – Moyenne
pH (S/ITE CI/18–L)	6.5 – 7.5
Dureté shore C (S/ITE CI/22–L)	81
Conservation	12 mois
Nettoyage des outils	A l'eau

TEMPS DE SÉCHAGE EN PROFONDEUR (S/ITE CI/52–L)

SUPPORT	ÉPAISSEUR	TEMPS
Béton	Couche de 1 mm	Supérieur à 8 H
Peinture	Couche de 1 mm	Supérieur à 8 H
Plâtre	Couche de 1 mm	5 – 6 H

DENSITÉ (S/ITE CI/53–L)

POUDRE (gr /ml)	PÂTE (gr /ml)
0.92	1.70

CONSOMMATION (S/ITE CI/62–L)

Kg de poudre appliqués par m² sur 1 mm d'épaisseur	1.16 – 1.19
Kg de pâte appliqués par m² sur 1 mm d'épaisseur	1.64 – 1.73

ADHÉRENCE (S/ANNEXE 2 NF P 74202–1 DTU 59.2)

SUR PEINTURE ACRYLIQUE	SUR BÉTON
Supérieure à 0.8 MPa	Supérieure à 0.8 MPa

INFORMATIONS D'INTÉRÊT

Le processus de fabrication des enduits **AGIR** est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Le système de qualité inclut le dessin propre du produit, ainsi que tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu. L'emploi d'éco-technologies dans le processus de fabrication de nos installations permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.
- Respecter les règles d'hygiene et de securité.
- Stocker le produit dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine fermé.

PROTECTION PERSONNELLE

- **INHALATION:** bien que ne présentant aucun risque spécifique, il est recommandé de porter un masque adapté.
- **CONTACT AVEC LES YEUX:** retirer les lentilles de contact, laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche, puis consulter un spécialiste. Porter des lunettes de protection.
- **CONTACT AVEC LA PEAU:** laver avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant cutané adéquat. Certaines crèmes de protection permettent de protéger les zones exposées.
- **INGESTION:** en cas d'ingestion accidentelle, contacter les services médicaux et rester au repos. Ne pas provoquer le vomissement.

AGIR RENOVATEUR 3

ENDUIT EN POUDRE
GARNISSANT

OBSERVATIONS

- Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit.
- Les données fournies danc cette FT sont obtenues en conditions de laboratoire sur supports normalisés, et peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre (absorption du support, eau de mélange, épaisseur, température et humidité ambiante).
- Les conditions de travail des utilisateurs restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. Respecter strictement le mode d'emploi.
- Avant chaque application, établir un diagnostic de l'état des fonds.
- Lire attentativement l'intitulé **MISE EN OEUVRE.**
- Employer le produit pendant son délai d'utilisation, afin d'éviter toute réaction défavorable.
- Utiliser le produit en respectant son temps de vie utile. Le non respect du temps de vie utile du produit peut engendrer des propriétés défavorables.
- Ne pas mélanger avec aucun autre produit afin de conserver les caractéristiques techniques.
- Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes/bloquées.
- Admet des finitions soignées avec tous types de peintures usuelles. En cas de doute, nous conseillons de réaliser un essai directement sur l'enduit avant la mise en peinture.
- Une exposition durable à la chaleur est défavorable aux enduits **AGIR**, car leurs composants minéraux ne contiennent pas d'ignifugeants. Ne jamais appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas mouiller les supports avant d'appliquer. Les enduits **AGIR** ont la propriété de retenir l'eau de mélange, permettant une facilité d'emploi sans s'arracher.
- Les composants des enduits **AGIR** sont en général hygroscopiques et absorbent l'humidité ambiante.
- Appliquer toujours en conditions d'humidité ambiante favorables. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC ou à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR.
- Ne jamais appliquer sur d'anciens fonds écaillés ou décollés.
- Une équipe technico-commerciale se tient à votre disposition pour toute consultation technique.

EMBALLAGE




FORMAT	12 KG.	5 KG.	15 KG.	5 KG.
UNITES /CARTON	-	-	-	4
PALETTES	33 SEAUX	120 SEAUX	66 SACS	35 CARTONS

5, RUE RENÉ CAUCHE
Z.I. A
59139 NOYELLES LES SECLIN
www.agir-peinture.com
Tel: 03 20 52 69 13 Fax: 03 20 85 17 36

Cette fiche annule et remplace toute version antérieure. Mise à jour Novembre 2011.